

弹力纬纱

项目	技术规格		
	22S	25S	28S
线密度 (dtex)	270±20	240±20	210±20
断裂强力 (CN)	≥230	≥230	≥180
断裂强力 CV 值	≤7	≤7	≤7
断裂伸长率 (%)	≥180	≥180	≥220
断裂伸长率 CV 值	≤9	≤9	≤9
耐热后强力 240℃×4min (CN)	≥210	≥210	≥150
耐热后强力CV值	≤7	≤7	≤7
耐热后伸长率 240℃×4min (%)	≥150	≥150	≥150
耐热后伸长率CV值	≤9	≤9	≤9