

尼龙 66 工业丝

项目	指标		
	930dtex (840D)	1400dtex (1260D)	1870dtex (1680D)
单丝根数	140	208	280
线密度(dtex)	930±17	1400±23	1870±33
断裂强力 (N)	≥78.0	≥117.2	≥156.4
定负荷伸长率 (%)	12±1.5 (44.1N)	12±1.5 (66.6N)	12±1.5 (88.2N)
断裂伸长率(%)	19.0±3	19.0±3	19.0±3
干热收缩率 (Dry air 180℃×4HR) %	≥90	≥90	≥90
沸水收缩率 (30min) %	7±2	7±2	7±2