

尼龙 66 浸胶帘子布

项目		单位	930dtex/2 (840D/2)	1400dtex/2 (1260D/2)	1400dtex/3 (1260D/3)	1870dtex/2 (1680D/2)
经密		END/10cm	60	100/74/52	88/74	88/68.4
纬密		END/10cm	10	8/10/10	8/10	9/9
布宽		cm	145±3.0	145±3.0	145±3.0	145±3.0
断裂强力		N/END (kgf/END)	≥137.2 (14.0)	≥215.6 (22.0)	≥313.6 (32.0)	≥284.2 (29.0)
定负荷伸长率		%	8.5±0.6(44.1N) (4.5kgf)	8.5±0.6(66.6N) (6.8kgf)	9.0±0.8(100N) (10.2kgf)	8.5±0.6(88.2N) (9.0kgf)
断裂伸长率		%	22.5±2	21.5±2	22±2	22.5±2
干热收缩率 (150℃x30min)		%	≤5.0	≤5.0	≤5.5	≤5.0
粘着强力 (H-抽出法)		N/cm (kgf/cm)	≥107.8 (11.0)	≥137.2 (14.0)	≥156.8 (16.0)	≥156.8 (16.0)
附胶量		%	5.0±0.9	5.0±0.9	≥3.5	5.0±0.9
直径		mm	0.53±0.03	0.65±0.03	0.78±0.03	0.74±0.03
捻度	初捻	T/10cm	46.0±1.5	39.0±1.5	32.0±1.5	32.0±1.5
	复捻	T/10cm	46.0±1.5	37.0±1.5	32.0±1.5	32.0±1.5
回潮率		%	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤1.0